LUGATO

RISS-STOPP WAND + FASSADE

Acrylat-Dichtstoff mit Kornstruktur für die Reparatur von Rissen in Dekorputzen innen und außen.

Produktleistung

- Acrylat-Dichtstoff der Spitzenklasse für Wand und Fassade.
- Verschließt Risse in Dekorputzen flexibel, z. B. WEISSES HAUS, und passt sich durch seine körnige Oberfläche den Putzstrukturen an.
- Schützt zugleich vor eindringender Feuchtigkeit.
- Durch hohen Kunststoffgehalt haftstark und schwindarm.
- Lösemittelfrei.
- Im Gegensatz zu Silicon-Dichtstoffen überstreichbar.

Praxistipp: Für den Riss- und Fugenverschluss mit glatter Oberfläche RISS- UND FUGEN-ZU verwenden.

Anwendungen

1. Zum Verschluss von Rissen in Dekorputzen an Wänden und Decken.
2. Verschließt Risse in Dekorputzen flexibel, z. B. WEISSES HAUS, und passt sich durch seine körnige Oberfläche den Putzstrukturen an.
3. Zum Schließen von Rissen in Porenbeton, Putz, Mauerwerk, Holz.
4. Zum Füllen von Anschlüssen bei Türen und Fenstern, an Beton, Mauerwerk und Putz.

Innen und außen.

Typisches Objekt für den Rissverschluss mit RISS-STOPP WAND + FASSADE.

Untergründe und Vorbereitung

Geeignet	Beton, Putz (kunstharzgebunden und mineralisch), Fliesen, Gips, Hartschaumplatten, Holz, Mauerwerk, Porenbeton, Zement.
Beschaffenheit	tragfähig, sauber, nicht nass.
Vorbereitung	trockene, saugfähige Untergründe anfeuchten. Metalle und Kunststoffe anschleifen, säubern.

Verarbeitung

Rissverschluss in einem Dekorputz: Riss auf 5 mm aufweiten.

RISS-STOPP mit Auspresspistole in den Riss satt einspritzen.

Je nach Struktur des Dekorputzes, frische Dichtmasse mit angefeuchtetem Pinsel oder Spachtel der Putzoberfläche anpassen.

RISS-STOPP durchtrocknen lassen und z.B. mit Dispersionsfarbe überstreichen.

Produktdaten

Verbrauch	ca. 25 ml/m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.
Ergiebigkeit (310 ml)	ca. 12 m bei einer Fuge von 5 x 5 mm.
Verarbeitungstemperatur	8–40 °C.
Standfestigkeit	standfest bis 20 mm Fugenbreite.
Hautbildungszeit	ca. 10 Minuten.
Durchhärtung	ca. 1 mm / Tag.
Wartezeiten für Folgearbeiten	überstreichen nach ca. 12 Stunden. Tapezieren nach ca. 24 Stunden. Überputzen nach ca. 24 Stunden.
Zulässige Gesamtverformung (Dauerdehnung)	12 %.
Reißdehnung (DIN 53504)	ca. 400 %.
Dehn-Spannungswert 100 % (DIN 53504)	ca. 0,1 N/mm².
Reißfestigkeit (DIN 53504)	0,35 N / mm².
Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis 80 °C.

Produktdaten (Fortsetzung)

Farbton	weiß.
Inhaltsstoffe	Kunststoffdispersion, Füllstoffe, Organische/anorganische Zusätze, Konservierer.
Produkteigenschaften	Erfüllt die Anforderungen des GEV-EMICODE® EC 1PLUS für sehr emissionsarme Produkte (weitere Informationen unter www.emicode.com). Ohne zugesetzte organische Lösemittel.
Packungsgröße	310 ml.
	Kartusche (Verpackung) besteht zu mindestens 50 % aus recyceltem Kunststoff (Recyclinganteil nach Herstellerangaben)
Lagerfähigkeit	originalverpackt mind. verwendbar bis: s. Aufdruck. Frostfrei lagern. Alle Zeitangaben bezogen auf 15–20 °C und 65 % rel. Feuchte.

Bitte beachten

- Niedrige Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit verzögern Hautbildung und Regenfestigkeit.
- Frisch verarbeitetes Material einige Stunden vor Regen schützen.
- Nicht geeignet für Belastung durch stehendes Wasser. Nicht in Kontakt mit Bitumen bringen.

Arbeitssicherheit: Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, 2-Octyl-2H-isothiazol-3-on, 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on, Reaktionsmasse aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Angaben im technischen Merkblatt beachten.
Sicherheitsdatenblatt bei Bedarf anfordern oder im Internet unter www.lugato.de herunterladen.

Entsorgung: Restinhalte auspressen, trocknen lassen und als Hausmüll entsorgen. Kartusche restentleert recyceln.

Was Sie nicht können, können Sie fragen!

Einfach anrufen. Sie erreichen die LUGATO Experten unter: (040) 6 94 07-222.

Die Angaben in diesem Merkblatt stellen unseren derzeitigen Kenntnis- und Erfahrungsstand dar. Da wir keinen Einfluss auf die objektspezifischen Gegebenheiten und die korrekte Ausführung der Arbeiten haben, können wir lediglich die Gewähr für die einwandfreie Qualität unserer Produkte übernehmen. Deshalb ist die Eignung des Produktes im Zweifelsfall durch ausreichende Eigenversuche zu überprüfen. Eine unmittelbare rechtliche Haftung kann weder allein aus den Hinweisen dieses Merkblattes noch aus einer mündlichen Beratung abgeleitet werden.
Mit Erscheinen dieses Technischen Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

LUGATO GmbH & Co. KG
Großer Kamp 1, D-22885 Barsbüttel
Technischer Service Tel. +49 (0)40-69407-222
Fax. +49 (0)40-69407-110, technik@lugato.de
Internet: www.lugato.de

Copyright by LUGATO. Stand 10/2026