

## TEHNIČKI LIST

## ZAPTIVNI LEPAK ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU PRIMENU

- Jednokomponentni zaptivni lepak
- Artikel: 12514106

## PROIZVOD

PRECIT zaptivni lepak za unutrašnju i spoljnu primenu je jednokomponentni lepak za trajno zaptivanje hermetičkih i spojnih membrana na građevinskom objektu s unutrašnje i spoljne strane.

## OPIS PROIZVODA

## Baza sirovina

- jednokomponentni zaptivni lepak na bazi disperzije polimera
- gusta i elastična konzistencija
- trajno elastičan
- trajno samolepljiv
- snažno početno lepljenje
- velika početna čvrstoća
- izuzetno postojan
- ne gubi elastičnost

## Boja

- svetloplava

## OBLAST PRIMENE

- Jednokomponentni zaptivni lepak za trajno povezivanje hermetičkih, podloge, krovnih i fasadnih membrana sa građevinskom konstrukcijom.
- Prilikom lepljenja na otvorenom, mora se osigurati da se, bez obzira na dobru otpornost PRECIT zaptivnog lepka za unutrašnju i spoljnu primenu na pljuskove, spreči intenzivno izlaganje vlazi, npr. od kontinuirane kiše ili oticanja vlage, i u zatvorenom i na otvorenom.
- U stvrdnutom stanju, PRECIT zaptivni lepak za unutrašnju i spoljnu primenu je veoma vodootporan; međutim, treba izbegavati primenu u prostorijama u kojima je vlažnost neprekidno visoka kao što su bazeni ili druga vlažna okruženja.
- Lepljenje na drvo i drvene materijale (npr. MDF, OSB)
- Lepljenje za mineralne podloge kao što su malteri (npr. cementni malter, krečno-cementni malter), beton, zidane površine (npr. cigla, silikatni blokovi)



Dichtmasse nach  
DIN 4108-11 ✓



## NAPOMENE O OBRADI

- Obrada na temperaturama od 5 °C do +40 °C (podloga do +4 °C)
- čuvati na suvom mestu zaštićeno od svetlosti, PRECIT zaptivni lepak za unutrašnju i spoljnu primenu nije osetljiv na mraz
- rok trajanja neotvorenog proizvoda 12 meseci

## Priprema podloge:

- Položite membranu za lepljenje bez zatezanja do mesta spoja i mehanički je pričvrstite.
- Površine za lepljenje PRECIT zaptivnog lepka za unutrašnju i spoljnu primenu moraju da budu čvrste, čiste i suve. Nečistoće kao što su prašina, masti, ulja, katran, bitumen i sredstva za odvajanje kao što su surfaktanti i silikoni moraju se ukloniti. Podloge koje se krune i nestabilne podloge prethodno obradite prajmerom.

## Priprema spoja:

- Nanesite PRECIT zaptivni lepak za unutrašnju i spoljnu primenu u sloju debljine 8 mm na čvrstu podlogu komponente. Popunite neravnine nanošenjem više zaptivne mase.
- Prilikom vlažnog lepljenja, nežno pritisnite membranu koja se lepi na PRECIT zaptivni lepak za unutrašnju i spoljnu primenu nanošenjem spoljnog sloja tako da se održi sloj zaptivanja lepkom debljine 3–4 mm. Kod suvog lepljenja (do 24 sata nakon nanošenja lepka), potreban je jači pritisak.
- Postojeće izvedene spojeve je potrebno temeljno proveriti kako bi se osiguralo da se nisu olabavili usled dodatnih opterećenja, prodora vlage, izlaganja mrazu ili odvajanja podloge (standard DIN 4108-7, Odeljak 7.2.1).

## FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES

## COLLE D'ÉTANCHÉITÉ, INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

- Joint adhésif monocomposant
- Art.: 12514106

## PRODUIT

La colle d'étanchéité PRECIT pour l'intérieur et l'extérieur est une colle monocomposante pour une étanchéité durable des membranes étanches à l'air et des membranes de raccordement au corps du bâtiment, à l'intérieur comme à l'extérieur.

## DESCRIPTION DU PRODUIT

## Base de matières premières

- Joint adhésif monocomposant à base d'une dispersion de polymère
- consistance pâteuse et élastique
- durablement élastique
- auto-adhésif de manière durable
- forte adhérence initiale
- grande résistance initiale
- extrêmement résistant au vieillissement
- ne se fragilise pas avec le temps

## Couleur

- bleu clair

## DOMAINES D'UTILISATION

- Joint adhésif monocomposant pour raccords durables de membranes étanches, de membranes ou d'écrans de sous-toitures et de membranes de façade au corps du bâtiment.
- Pour des collages à l'extérieur, il convient de s'assurer que, malgré la bonne résistance aux premières pluies de la colle d'étanchéité PRECIT, une exposition intensive à l'humidité, par ex. due à des pluies persistantes ou à des écoulements d'eau, soit évitée à l'intérieur comme à l'extérieur.
- Une fois durcie, la colle d'étanchéité PRECIT est très résistante à l'eau à l'intérieur comme à l'extérieur. Il convient cependant d'éviter toute utilisation dans des environnements soumis à une humidité élevée permanente, comme les piscines ou autres pièces humides.
- Collage sur bois et matériaux dérivés du bois (par ex. MDF, OSB)
- Collage sur des supports minéraux comme les enduits (par ex. enduit à base de ciment, de chaux-ciment), le béton, la maçonnerie (par ex. brique, brique silico-calcaire)



Dichtmasse nach  
DIN 4108-11 ✓



## INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE

- Mise en œuvre de +5 °C à +40 °C (support jusqu'à +4 °C)
- La colle d'étanchéité PRECIT pour l'intérieur et l'extérieur n'est pas sensible au gel. Stocker dans un endroit sec et à l'abri de la lumière.
- Se conserve 12 mois sans avoir été ouvert

## Préparation des supports :

- Poser la bande à coller sans la tendre jusqu'à la zone de raccordement et la fixer mécaniquement.
- Les surfaces d'adhérence pour la colle d'étanchéité PRECIT pour joints adhésifs à l'intérieur et à l'extérieur doivent être solides, propres et sèches. Les impuretés comme la poussière, la graisse, l'huile, le goudron, le bitume et les agents de séparation comme les tensioactifs et les silicones doivent être éliminés. Prétraiter les supports sableux et non solides avec une sous-couche d'accrochage.

## Préparation des raccords :

- Appliquer la colle d'étanchéité PRECIT pour joints à l'intérieur et à l'extérieur sous forme de boudin de 8 mm d'épaisseur sur le support solide d'un élément de construction. Compenser les irrégularités avec une plus grande quantité de joint adhésif.
- Lors du traitement par collage humide, appuyer délicatement la bande à coller en effectuant une boucle de détente sur la colle d'étanchéité PRECIT pour l'intérieur et l'extérieur, de manière à obtenir une couche de colle d'étanchéité de 3 à 4 mm d'épaisseur. En cas de collage à sec (jusqu'à 24 heures après l'application du boudin de colle), une pression plus forte est nécessaire.
- Vérifier de manière durable les raccords déjà réalisés afin de s'assurer que les jonctions ne se sont pas éventuellement détachées à nouveau en raison de charges supplémentaires, de la pénétration d'humidité, de l'effet du gel ou du détachement des supports (DIN 4108-7, paragraphe 7.2.1).

## SCHEDA TECNICA

# ADESIVO SIGILLANTE PER INTERNI ED ESTERNI

- Sigillante adesivo monocomponente
- Art.: 12514106

## PRODOTTO

Adesivo sigillante per interni ed esterni PRECIT è un adesivo monocomponente per la sigillatura permanente di membrane impermeabili all'aria e di giunti alla struttura dell'edificio in ambienti interni ed esterni.

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

### Base delle materie prime

- Sigillante monocomponente a base di dispersione polimerica
- Consistenza pastosa ed elastica
- A elasticità permanente
- Autoadesivo permanente
- Potente adesione iniziale
- Elevata resistenza iniziale
- Estremamente resistente all'invecchiamento
- Nessuna fragilizzazione

### Colore

- Azzurro

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- Sigillante monocomponente per giunti permanenti di membrane impermeabili all'aria, sottotegola, sottotetto e per facciate dell'edificio.
- Per le incollature all'esterno, occorre assicurarsi che, nonostante la buona resistenza alla pioggia iniziale dell'adesivo sigillante PRECIT per interni ed esterni, venga evitata un'intensa esposizione all'umidità, ad esempio dovuta a pioggia persistente o a umidità defluente.
- Dopo l'indurimento, l'adesivo sigillante per interni ed esterni PRECIT rimane impermeabile; tuttavia, non deve essere utilizzato in ambienti costantemente soggetti ad umidità elevata, come piscine, docce o bagni.
- Incollaggio su legno e materiali derivati dal legno (ad es. MDF, OSB)
- Incollaggio su sottofondi minerali quali intonaci (ad es. intonaco cementizio, intonaco di calce e cemento), calcestruzzo, muratura (ad es. mattoni, mattoni in calcestruzzo cellulare)



Dichtmasse nach  
DIN 4108-11 ✓



## INDICAZIONI PER LA LAVORAZIONE

- Lavorazione da +5 °C a +40 °C (sottotetto fino a +4 °C)
- Conservare in luogo asciutto e al riparo dalla luce, Adesivo sigillante per interni ed esterni PRECIT non è sensibile al gelo.
- Conservabile per 12 mesi se non aperto

### Preparazione dei sottofondi:

- Posare la membrana da incollare senza tensione fino alla zona di raccordo e fissarla in modo meccanico.
- Le superfici di adesione per la sigillatura con Adesivo sigillante per interni ed esterni PRECIT devono essere solide, pulite e asciutte. Agenti contaminanti, come polvere, grasso, olio, catrame, bitume e agenti di rilascio, come tensioattivi e siliconi, devono essere rimossi. Trattare preventivamente i sottofondi sabbiosi e non portanti con un primer adesivo.

### Preparazione dei giunti:

- Applicare la sigillatura con Adesivo sigillante per interni ed esterni PRECIT sotto forma di cordone dello spessore di 8 mm sul sottofondo solido di un elemento costruttivo. Livellare le irregolarità con più sigillante adesivo.
- In caso di incollaggio a umido, premere delicatamente il materiale da incollare, formando un anello di scarico, sul cordone di adesivo sigillante per interni ed esterni PRECIT, in modo da mantenere uno strato di sigillatura adesiva dello spessore di circa 3–4 mm. In caso di incollaggio a secco (entro 24 ore dall'applicazione del cordone di adesivo) è necessario esercitare una pressione più intensa.
- Controllare con attenzione i giunti già eseguiti per verificare che non si siano eventualmente allentati a causa di ulteriori sollecitazioni, infiltrazioni di umidità, effetto del gelo o distacco dei sottofondi (DIN 4108-7 par. 7.2.1).

## TECHNISCH GEGEVENSBLAD

# AFDICHTINGSLIJM BINNEN EN BUITEN

- Eencomponenten afdichtingslijm
- Art.: 12514106

## PRODUCT

PRECIT afdichtingslijm binnen en buiten is een eencomponentenlijm voor het permanent afdichten van luchtdichtheids- en aansluitstroken op constructies binnens- en buitenshuis.

## PRODUCTBESCHRIJVING

### Bestanddelen

- Eencomponenten afdichtingslijm op basis van een polymeedispersie
- Pasteus-elastische structuur
- Blijvend elastisch
- Blijvend zelfklevend
- Hoge beginhechting
- Hoge beginsterkte
- Extreem bestand tegen veroudering
- Wordt niet bros

### Kleur

- Lichtblauw

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Eencomponenten afdichtingslijm voor permanente aansluitingen van luchtdichtheidsstroken, (onder)dakfolies en gevelstroken op constructies.
- Bij verlijmingen buitenshuis moet erop gelet worden dat ondanks de goede vroege regenbestendigheid van PRECIT afdichtingslijm binnen en buiten een intensieve vochtbelasting, bijvoorbeeld door aanhoudende regen of afstromend vocht, wordt voorkomen.
- Na uitharding is PRECIT afdichtingslijm binnen en buiten zeer waterbestendig. Toepassingen op plaatsen met een constant verhoogde luchtvochtigheid, zoals in zwembaden of andere natte ruimtes, dienen echter vermeden te worden.
- Verlijming op hout en materialen op houtbasis (bijv. MDF, OSB)
- Verlijming op minerale ondergronden zoals pleister (bijv. cementpleister, kalkcementpleister), beton, metselwerk (bijv. baksteen, kalkzandsteen)



Dichtmasse nach  
DIN 4108-11 ✓



## AANWIJZINGEN VOOR DE VERWERKING

- Verwerking bij +5 °C tot +40 °C (ondergrond tot +4 °C)
- Op een droge en donkere plek bewaren, PRECIT afdichtingslijm binnen en buiten is niet vorstbestendig
- Ongeopend ca. 12 maanden houdbaar

### Vorbereitung van de ondergrond:

- De te verlijmen strook spanningsvrij tot aan het aansluitgebied leggen en mechanisch bevestigen.
- De lijmmoppervlakken voor de PRECIT afdichtingslijm binnen en buiten moeten stevig, schoon en droog zijn. Verontreinigingen zoals stof, vet, olie, teer, bitumen en scheidingsmiddelen zoals tensiden en siliconen moeten worden verwijderd. Zanderige en niet dragende ondergronden voorbehandelen met hechtgrondverf.

### Vorbereitung van de aansluitingen:

- PRECIT afdichtingslijm binnen en buiten als een 8 mm dikke rups op de vaste ondergrond van een component aanbrengen. Oneffenheden met meer lijm egaliseren.
- Bij natte verwerking de te verlijmen strook met behulp van een ontlastingslus voorzichtig op de PRECIT afdichtingslijm binnen en buiten drukken, zodat een 3-4 mm dikke lijmafdichtingslaag behouden blijft. Bij droge verwerking (tot 24 uur na het aanbrengen van de lijmrups) moet er steviger aangedrukt worden.
- Bij reeds gemaakte aansluitingen controleren of de verbindingen weer los zijn geraakt door extra belasting, indringend vocht, vorstinvalen of loslaten van de ondergrond (DIN 4108-7 paragraaf 7.2.1).

## TEKNISKT DATABLAD

## TÄTNINGSLIM INVÄNDIGT OCH UTVÄNDIGT

- Enkomponents tätningslim
- Art.: 12514106

## PRODUKT

PRECIT tätningslim invändigt och utvändigt är ett enkomponentslim för permanent tätning av tätskikt och anslutningsdukar på byggnader inomhus och utomhus.

## PRODUKTBESKRIVNING

## Råvarubas

- Enkomponents tätningslim baserat på en polymerdispersion
- Krämt elastisk konsistens
- Permanent elastisk
- Permanent självhäftande
- Stark initial vidhäftning
- Hög initial hållfasthet
- Mycket åldringsbeständig
- Ingen försprödning

## Färg

- Ljusblå

## ANVÄNDNINGSSOMRÅDEN

- Enkomponents tätningslim för permanenta anslutningar av tätskikt, takpapp, underlagsdukar och vindpapp på byggnader.
- Även om PRECIT tätningslim invändigt och utvändigt tål regn bra är det viktigt att se till att intensiv fuktbelastning, t.ex. vid varaktigt regn eller avrinnande fukt, förhindras då limmet används utomhus.
- När PRECIT tätningslim invändigt och utvändigt har härdat tål det vatten bra, men användningsområden med konstant hög luftfuktighet som i simhallar eller andra våtutrymmen ska ändå undvikas.
- Limning på trä och trämaterial (t.ex. MDF, OSB)
- Limning på mineraliska underlag som puts (t.ex. cementputs, kalkcementputs), betong, murverk (t.ex. tegel, kalksandsten)



Dichtmasse nach  
DIN 4108-11 ✓



## BRUKSANVISNING

- Användning vid +5 °C till +40 °C (underlaget upp till +4 °C)
- Förvaras torrt och mörkt; PRECIT tätningslim invändigt och utvändigt är inte frostkänsligt
- Håller 12 månader i oöppnad förpackning

## Förbereda underlaget:

- Det material som ska limmas ska läggas ut spänningsfritt och fästas mekaniskt.
- Vidhäftningsytorna för PRECIT tätningslim invändigt och utvändigt ska vara rena och torra. Föroreningar som damm, fett, olja, tjära, asfalt och klumpförebyggande medel som tensider och silikon måste tas bort. Dammande och icke bärkraftiga underlag ska förbehandlas med en primer.

## Förbereda anslutningarna:

- Applicera PRECIT tätningslim invändigt och utvändigt som en 8 cm tjock sträng på byggdelen fasta underlag. Jämna ut ojämheter med mer tätningsmassa.
- Vid våtlimsanvändning ska det material som ska limmas tryckas försiktigt mot strängen med PRECIT tätningslim invändigt och utvändigt med en avlastningsslinga, så att ett 3–4 mm tjockt limtätningsskikt bevaras. Vid torrlimningsanvändning (upp till 24 timmar efter att limsträngen applicerats) krävs att man trycker hårdare.
- Kontrollera om redan gjorda anslutningar har lossat på grund av extra belastningar, fuktinträngning, frostpåverkan eller att underlaget lossat (DIN 4108-7 avs. 7.2.1).

## TECHNICKÝ INFORMAČNÍ LIST

## TĚSNICÍ LEPIDLO K POUŽITÍ PRO INTERIÉR I EXTERIÉR

- Jednosložkové těsnicí lepidlo
- Č. výr.: 12514106

## VÝROBEK

Těsnicí lepidlo PRECIT pro interiéru i exteriér je jednosložková lepicí hmota pro trvalé utěšňování vzduchotěsných a připojovacích fólií ke stavebním konstrukcím v interiéru i v exteriéru.

## POPIS VÝROBKU

## Složení

- jednosložkové těsnicí lepidlo na bázi polymerové disperze
- pastovitá elastická konzistence
- trvale elastické
- trvale samolepící
- vysoká počáteční přilnavost
- vysoká počáteční pevnost
- extrémně odolné proti stárnutí
- nepuchří

## Barva

- světle modrá

## OBLASTI POUŽITÍ

- Jednosložkové těsnicí lepidlo pro trvalé spojování vzduchotěsných, podstřešních a fasádních fólií se stavebními konstrukcemi.
- Při lepení v exteriéru se musí i přes počáteční dobrou odolnost lepidla PRECIT pro interiéru i exteriér vůči dešti zabránit intenzivnímu působení vlhkosti, např. neustávajícího deště nebo odtékající vlhkosti.
- Ve vytvrdnutém stavu je těsnicí lepidlo PRECIT pro interiéru i exteriér voděodolné, ale přesto se nesmí používat při trvale vyšší vlhkosti vzduchu, jako např. v plaveckých bazénech nebo jiných vlhkých prostorech.
- Lepení na dřevo a dřevěné materiály (např. MDF, OSB)
- Lepení na minerální podklady, jako např. omítky (cementové omítky, vápenocementové omítky), beton, zdivo (např. cihly, vápenopiskové tvárnice)



Dichtmasse nach  
DIN 4108-11 ✓



## UPOZORNĚNÍ

- použití při teplotě od +5 °C do +40 °C (podklad do +4 °C)
- skladujte v suchu a tmě, lepidlo PRECIT pro interiéru i exteriér je odolné i vůči nízkým teplotám pod bodem mrazu
- v uzavřeném obalu 12 měsíců

## Příprava podkladu:

- Lepený pás položte volně bez pnutí až k místu napojení a mechanicky upevněte.
- Přilnavé plochy pro těsnicí lepidlo PRECIT pro interiéru i exteriér musí být pevné, čisté a suché. Nečistoty jako prach, mastnota, olej, dehet, bitumen a separační prostředky, jako např. tenzidy a silikony se musejí odstranit. Pískující a nenosné podklady natřete základním penetračním nátěrem.

## Příprava pro napojení:

- Těsnicí lepidlo PRECIT pro interiéru i exteriér naneste ve tvaru housenky o tloušťce 8 mm na pevný podklad stavební konstrukce. Nerovnosti odstraňte těsnicím tmelem.
- Při lepení za mokra bezpodmínečně přitlačte lepený pás k housence lepidla PRECIT pro interiéru i exteriér pomocí odlehčovací smyčky, aby byla zachována 3-4 mm silná vrstva těsnicího lepidla. Při lepení za sucha (až 24 h od nanesení housenky lepidla) je vyžadováno silnější přitlačení.
- Již provedená napojení trvale kontrolujte, zda případně nedošlo k rozpojení spoju v důsledku dodatečného zatížení, pronikání vlhkosti, působení mrazu nebo odloupení podkladu (DIN 4108-7 odst. 7.2.1).

## TECHNICKÝ INFORMAČNÝ LIST

## TESNIACE LEPIDLO NA VNÚTORNÉ A VONKAJŠIE POUŽITIE

- Jednozložkové lepidlo
- Art.: 12514106

## PRODUKT

Tesniace lepidlo PRECIT pre vnútorné a vonkajšie použitie je jedno-komponentová lepiaca hmota na trvalé utesnenie vzduchotesných a spojovacích pásov na stavebných konštrukciách vo vnútorných a vonkajších priestoroch.

## POPIS VÝROBKU

## Zloženie

- Jednozložkové lepidlo na báze polymérnej disperzie
- pastovitá, elastická konzistencia
- trvalo elastické
- trvalo samolepiace
- vysoká počiatočná príľnavosť
- vysoká počiatočná pevnosť
- extrémna odolnosť proti starnutiu
- žiadne krehnutie

## Farba

- svetlomodrá

## OBLASŤ POUŽITIA

- Jednozložkové lepidlo na trvalé spoje vzduchotesných, podstrešných, podkrovných a fasádnych fólií určené na aplikáciu na stavebné objekty.
- Pri lepení vo vonkajšom prostredí je potrebné zabezpečiť, aby sa napriek dobrej odolnosti tesniaceho lepidla PRECIT voči rannému dažďu zabránilo intenzívnemu pôsobeniu vlhkosti, napr. v dôsledku trvalého dažďa alebo odtekajúcej vlhkosti.
- Po vytvrdnutí je tesniace lepidlo PRECIT odolné voči vode vo vnútorných aj vonkajších priestoroch, napriek tomu je potrebné vyhnúť sa jeho použitiu v priestoroch s trvalo zvýšenou vlhkosťou vzduchu, ako sú napríklad plavárne alebo iné oblasti mokrých priestorov.
- Lepenie na drevo a drevné materiály (napr. MDF, OSB)
- Lepenie na minerálne podklady, ako sú omietky (napr. cementová omietka, vápenná cementová omietka), betón, murivo (napr. tehla, vápennopiesková tehla)



Dichtmasse nach  
DIN 4108-11 ✓



## INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ

- spracovanie pri teplote +5 °C až +40 °C (podklad do +4 °C)
- skladujte v suchu a chráňte pred svetlom, PRECIT tesniace lepidlo pre vnútorné a vonkajšie použitie nie je citlivé na mraz
- trvanlivosť 12 mesiacov v neotvorenom stave

## Príprava podkladov:

- Fóliu, ktorú chcete nalepiť, položte bez napätia až po spojovaciu oblasť a mechanicky ju upevnite.
- Povrchy, na ktoré sa nanáša tesniace lepidlo PRECIT pre vnútorné a vonkajšie použitie, musia byť pevné, čisté a suché. Nečistoty, ako sú prach, masť, olej, decht, bitúmen a látky zabráňujúce príľnutiu, ako sú povrchovo aktívne látky a silikóny, je nutné odstrániť. Pieskujúce a nestabilné podklady najskôr ošetríte adhéznym základným náterom.

## Príprava spojov:

- Tesniace lepidlo PRECIT na vonkajšie a vnútorné použitie naneste vo forme 8 mm hrubého pásika na pevný podklad stavebného prvku. Nerovnosti vyrovnajte väčším množstvom lepiacej tesniacej hmoty.
- Pri spracovaní mokrým lepením je nutné jemne pritlačiť lepenú fóliu jemným tlakom na vrstvu tesniaceho lepidla PRECIT, aby zostala zachovaná 3–4 mm hrubá vrstva tesniaceho lepidla. Pri spracovaní suchým lepením (do 24 hodín po nanosení lepidla) je potrebný silnejší tlak.
- Už aplikované pripojenia trvalo skontrolujte, či sa spoje v dôsledku dodatočného zataženia, vniknutia vlhkosti, pôsobenia mrazu alebo odlepenia podkladov prípadne opäť neuvoľnili (DIN 4108-7 ods. 7.2.1).

## FIȘĂ TEHNICĂ

## ADEZIV PENTRU ETANȘARE INTERIOR ȘI EXTERIOR

- Adeziv pentru etanșare monocomponent
- Art.: 12514106

## PRODUS

Adezivul pentru etanșare interior și exterior PRECIT este un chit adeziv monocomponent, destinat etanșării durabile a membranelor de etanșare la aer și de conectare la structura clădirilor, la interior și exterior.

## DESCRIERE PRODUS

## Baza materiei prime

- Adeziv de etanșare monocomponent pe baza unei dispersii polimerice
- consistență păstos-elastică
- permanent elastic
- autoadeziv durabil
- aderență inițială ridicată
- stabilitate inițială mare
- extrem de stabil la îmbătrânire
- fără fragilizare

## Culoare

- albastru deschis

## DOMENII DE UTILIZARE

- Adeziv pentru etanșare monocomponent pentru conectarea durabilă a membranelor de etanșare la aer, a membranelor izolatoare, a membranelor de sub învelitoare și de fațadă la structura clădirii.
- În cazul lipirii la exterior, trebuie să vă asigurați că, în ciuda rezistenței bune inițiale la ploaie a adezivului pentru etanșare interior și exterior PRECIT, se evită expunerea intensă la umiditate, de exemplu la ploaie continuă sau la scurgerile de apă.
- Când se întărește, adezivul pentru etanșare interior și exterior PRECIT este deosebit de rezistent la apă. Cu toate acestea, trebuie evitate aplicațiile în medii cu umiditate constantă ridicată, cum ar fi piscinele sau alte zone umede.
- Lipire pe lemn și materiale din lemn (de exemplu, MDF, OSB)
- Lipire pe substraturi minerale, cum ar fi tencuiala (de exemplu, tencuială de ciment, tencuială de ipsos), beton, zidărie (de exemplu, cărămidă, gresie calcaroasă)



Dichtmasse nach  
DIN 4108-11



## INDICAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRARE

- Prelucrare la +5 °C până la +40 °C (suprafață de bază până la +4 °C)
- a se depozita la loc uscat și ferit de lumină. Adezivul pentru etanșare interior și exterior PRECIT nu este sensibil la îngheț
- termen de valabilitate: 12 luni dacă nu este deschis

## Pregătirea suprafețelor de bază:

- Așezați banda care urmează să fie lipită fără tensionare până la zona de îmbinare și fixați-o mecanic.
- Suprafețele de lipire pentru adezivul pentru etanșare interior și exterior PRECIT trebuie să fie stabile, curate și uscate. Trebuie îndepărtate impuritățile de tipul praf, grăsimi, ulei, păcură, bitum și agenți de separare, cum ar fi agenți tensioactivi de suprafață și siliconi. A se trata în prealabil substraturile nisipoase și nerezistente cu un grund de aderență.

## Pregătirea îmbinărilor:

- Aplicați adezivul pentru etanșare interior și exterior PRECIT pe suprafața de bază stabilă a elementului de construcție, formând un șnur cu diametrul de 8 mm. Nivelăți denivelările cu mai mult adeziv de etanșare.
- În cazul lipirii umede, este absolut necesar să se preseze ușor banda care urmează să fie lipită cu o buclă de descărcare pe șnurul de adeziv pentru etanșare interior și exterior PRECIT, astfel încât să se asigure un strat de etanșare adeziv cu grosimea de 3-4 mm. În cazul lipirii pe uscat (până la 24 de ore de la aplicarea șnurului de adeziv), este necesară aplicarea unei presiuni mai puternice.
- Verificați îmbinările deja realizate pentru a vedea dacă acestea nu s-au desprins din cauza unor solicitări suplimentare, a pătrunderii umezelii, a înghețului sau a desprinderii suprafeței de bază (DIN 4108-7 alin. 7.2.1).

## TEHNIČKI LIST

## ZAPTIVNI LEPAK ZA UNUTRAŠNJU I SPOLJNU PRIMENU

- Jednokomponentni zaptivni lepak
- **Artikal: 12514106**

## PROIZVOD

PRECIT zaptivni lepak za unutrašnju i spoljnu primenu je jednokomponentni lepak za trajno zaptivanje hermetičkih i spojnih membrana na građevinskom objektu s unutrašnje i spoljne strane.

## OPIS PROIZVODA

## Baza sirovina

- jednokomponentni zaptivni lepak na bazi disperzije polimera
- gusta i elastična konzistencija
- trajno elastičan
- trajno samolepljiv
- snažno početno lepljenje
- velika početna čvrstoća
- izuzetno postojan
- ne gubi elastičnost

## Boja

- svetloplava

## OBLAST PRIMENE

- Jednokomponentni zaptivni lepak za trajno povezivanje hermetičkih, podloge, krovnih i fasadnih membrana sa građevinskom konstrukcijom.
- Prilikom lepljenja na otvorenom, mora se osigurati da se, bez obzira na dobru otpornost PRECIT zaptivnog lepka za unutrašnju i spoljnu primenu na pljuskove, spreči intenzivno izlaganje vlazi, npr. od kontinuirane kiše ili oticanja vlage, i u zatvorenom i na otvorenom.
- U stvrdnutom stanju, PRECIT zaptivni lepak za unutrašnju i spoljnu primenu je veoma vodootporan; međutim, treba izbegavati primenu u prostorijama u kojima je vlažnost neprekidno visoka kao što su bazeni ili druga vlažna okruženja.
- Lepljenje na drvo i drvene materijale (npr. MDF, OSB)
- Lepljenje za mineralne podloge kao što su malteri (npr. cementni malter, krečno-cementni malter), beton, zidane površine (npr. cigla, silikatni blokovi)



Dichtmasse nach  
DIN 4108-11 ✓



## NAPOMENE O OBRADI

- Obrada na temperaturama od 5 °C do +40 °C (podloga do +4 °C)
- čuvati na suvom mestu zaštićeno od svetlosti, PRECIT zaptivni lepak za unutrašnju i spoljnu primenu nije osetljiv na mraz
- rok trajanja neotvorenog proizvoda 12 meseci

## Priprema podloge:

- Položite membranu za lepljenje bez zatezanja do mesta spoja i mehanički je pričvrstite.
- Površine za lepljenje PRECIT zaptivnog lepka za unutrašnju i spoljnu primenu moraju da budu čvrste, čiste i suve. Nečistoće kao što su prašina, masti, ulja, katran, bitumen i sredstva za odvajanje kao što su surfaktanti i silikoni moraju se ukloniti. Podloge koje se krune i nestabilne podloge prethodno obradite prajmerom.

## Priprema spoja:

- Nanesite PRECIT zaptivni lepak za unutrašnju i spoljnu primenu u sloju debljine 8 mm na čvrstu podlogu komponente. Popunite neravnine nanošenjem više zaptivne mase.
- Prilikom vlažnog lepljenja, nežno pritisnite membranu koja se lepi na PRECIT zaptivni lepak za unutrašnju i spoljnu primenu nanošenjem spoljnog sloja tako da se održi sloj zaptivanja lepkom debljine 3–4 mm. Kod suvog lepljenja (do 24 sata nakon nanošenja lepka), potreban je jači pritisak.
- Postojeće izvedene spojeve je potrebno temeljno proveriti kako bi se osiguralo da se nisu olabavili usled dodatnih opterećenja, prodora vlage, izlaganja mrazu ili odvajanja podloge (standard DIN 4108-7, Odeljak 7.2.1).